

Эмаль АС-554 дневная флуоресцентная

Применение и свойства

Однокомпонентная эмаль АС-554 дневная флуоресцентная применяется для придания яркости предметам при любом освещении. Окрашивают дорожные знаки, части самолетов, спасательного снаряжения и т.п. Покрытие на основе эмали обладает высокой атмосферостойкостью.

Характеристики

- Цвет — различный;
- Время высыхания до ст. 3 при температуре (20 ± 2) °С 1 и 2 слоя — 1 час;
- Время высыхания до ст. 3 при температуре (20 ± 2) °С 3 слоя — 24 часа;
- Массовая доля нелетучих веществ — 29-35%;
- Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 — 40-70 с;
- Эластичность пленки при изгибе — не более 3;
- Пленка эмали обладает высокой твердостью;
- Эмаль обладает высокой адгезией.

Разбавитель

В качестве разбавителя АС-554 используют ксилол.

Нанесение

Перед нанесением поверхность очистить от грязи и пыли. Эмаль АС-554 дневная флуоресцентная наносится на предварительно загрунтованную поверхность методом пневматического распыления в 3 слоя. В качестве грунтовочного слоя используется грунт АС-071. При необходимости эмаль разбавляют ксилолом. Для исключения выгорания на солнце поверх эмали наносят лак АС-528.

Срок хранения

Хранят эмаль АС-554 дневная флуоресцентная в невскрытой заводской упаковке 6 месяцев со дня изготовления.

Меры предосторожности

Огнеопасно! Беречь от огня! При нанесении использовать индивидуальные средства защиты.

Эксклюзивный производитель
ЛКМ **необычных цветов**
для промышленности России
ЗАО «АЛП ЭМАЛЬ»