



ООО «Альп Эмаль», 142155, Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Львовский, проезд Metallургов, д. 3
Адрес производства: 142155, Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Львовский, проезд Metallургов, д. 3
+7 (495) 311-50-50

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Фасадная всесезонная краска СЕВЕРОЛ применяется для проведения работ даже в зимних условиях при температурах до -25 градусов мороза. Краска «СЕВЕРОЛ» образует прочное покрытие, обладающее высокой стойкостью к воздействию осадков, ультрафиолетового излучения и перепадам температур. Фасадная краска «СЕВЕРОЛ» технологична, обладает равномерной растекаемостью, укрывающей способностью, хорошим сцеплением с окрашиваемой поверхностью.

Краска «СЕВЕРОЛ» акрил-каучуковая значительно увеличивает атмосферостойкость, влагостойкость и срок службы фасада, образует химостойкое покрытие к различным сточным водам, в том числе с содержанием озона, слабых концентраций щелочей и кислот.

Условия применения: краска СЕВЕРОЛ готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавить (разбавитель TDR, P-12, ксилол, бутилацетат) не более 1/5 по объему.

Температурный диапазон нанесения краски от -25°C до +25°C.

ОКРАШИВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ АБСОЛЮТНО СУХОЙ! БЕЗИЗМОРОЗИ, БЕЗ ИНЕЯ, БЕЗ РОСЫ И ИСПАРИНЫ.

Кр СЕВЕРОЛ	желто коричневая МП 0332-К	Масса нетто (кг)	56
Вид тарного места	ведра	№ партии	06-06/1
Количество мест	2	Дата Изготовления	июнь 2018

Наименование показателя	Норма по НТД (первый сорт)	Качественные Показатели партии
Цвет	желто коричневая МП 0332-К	соответствует
Внешний вид	гладкая, однородная без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; допускается небольшая шагрень	соответствует
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5) °С, сек	60-120	91
Массовая доля нелетучих веществ, %	62-68	66
Степень перетира, мкм, не более	25	18
Укрывистость высушенной плёнки, гр./м.кв, не более	250	190
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	0,45	0,38

Заключение: цвет желто коричневая МП 0332-К соответствует ТУ 20.30.12-017-81212828-2017

Руководитель ОТК _____

Архипов А.А.

Верно _____

Дата _____

М.П.