

Краска «АУПОЛ» (на основе алкидно-уретановой смолы)

Назначение: краска АУПОЛ на основе акрил-каучуковых смол применяется для защиты бетонных полов и цементно-песчаных стяжек в гаражах, подвалах, на лестницах, балконах и т.д. Краска образует на поверхности прочное и долговечное покрытие. Краска АУПОЛ предотвращает разрушение бетонной поверхности, создает полимерную пленку, которая обеспечивает надёжную защиту бетонного пола и отсутствие пылеобразования.

Применение: краска по бетону АУПОЛ обладает универсальным комплексом свойств. Среди них следует выделить такие несомненные достоинства, как способность к быстрому отверждению (2 часа) и возможность нанесения при отрицательных температурах, что, вне зависимости от времени года, обеспечивает данному покрытию ряд существенных преимуществ в ситуации, когда сроки проведения монтажных работ ограничены. АУПОЛ — идеальный вариант для быстрой защиты промышленных бетонных полов. Краска рекомендуется для покраски бетонных полов складских и торговых помещений, производственных цехов, ангаров, гаражей, парковок и любых других объектов, где требуется долговечный пол с высокими эксплуатационными характеристиками без специальных требований по уходу. Краска для бетона обладает устойчивостью к действию моющих средств и атмосферных осадков. АУПОЛ — хорошее решение для не отапливаемых или холодных помещений. Краску для окрашивания бетона можно использовать на улице, в том числе для парковок, дорожек, въездов, а также на открытых погрузочно-разгрузочных площадках, балконах, мостах и других открытых участках.

Объекты применения:

Краска «АУПОЛ» рекомендуется для применения внутри и снаружи помещений:

- автосервисы, автостоянки, парковки, открытые площадки
- складские помещения, терминалы, рынки, оптовые базы
- производственные цеха, подсобные помещения
- пищевые производства (мясокомбинаты, пивоварни, хладокомбинаты)

Способ применения: поверхность должна быть чистой и сухой, не должна содержать цементного (известкового) молочка, для его удаления применяются мозаично-шлифовальные машины. Краска наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. При необходимости краска может быть разбавлена до рабочей вязкости растворителями: Р-4, Р-4А, Р-646, Р-647, ацетон, сольвент, бутилацетат. Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже -20 °С. Время высыхания при температуре от +5 °С — 5-6 часов.

Расход краски составляет 0,3-0,4 кг на 1 кв.м. поверхности в зависимости от вида, марки (класса) бетона и его состояния.

Меры предосторожности: при проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение: краску хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Эксклюзивный производитель
ЛКМ **необычных цветов**
для промышленности России

ООО «АЛЬП КРАСКА»