

тел. (495) 311-50-50

## **Грунт-эмаль «Пенталкид» быстросохнущая по ржавчине без предварительного грунтования**

**Область применения:** алкидная быстросохнущая грунт-эмаль «Пенталкид» применяется при строительстве и ремонте, для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для малярных работ внутри помещений. Пленка алкидной эмали устойчива к изменению температуры от -50 °С до +120 °С, Покрытие на основе алкидной быстросохнущей эмали «ПЕНТАЛКИД» сохраняет свои эксплуатационные и декоративные свойства: в умеренно-холодном климате (t до 40 °С) не менее 6 лет; в тропическом климате (t до 60 °С) не менее 3 лет; внутри помещений (t до 120 °С) не менее 3 лет. При эксплуатации в условиях высоких температур (t = 120 °С) наблюдается незначительное изменение цвета в сторону пожелтения.

**Цвет:** изготавливаются все цвета по цветовым каталогам по Вашей заявке.

**Упаковка:** алкидная быстросохнущая грунт-эмаль по ржавчине «Пенталкид» разливается в жестяные евроёдра фасовкой 6, 14 и 28кг.

**Условия применения:** перед применением алкидную грунт-эмаль по ржавчине «Пенталкид» следует тщательно перемешать и при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом.

**Подготовка поверхности:** окрашиваемые алкидной грунт-эмалью по ржавчине «Пенталкид» поверхности должны быть чистыми и сухими. Металлические поверхности очищают от рыхлой ржавчины и окалины, обезжиривают растворителем.

**Расход:** алкидной быстросохнущей грунт-эмали по ржавчине «Пенталкид» на однослойное покрытие в зависимости от цвета 150-180 г/м<sup>2</sup>.

**Время высыхания:** каждый слой эмали сушат 4 ч при t = 18-20 °С.

**Очистка инструмента:** по окончании окрасочных работ инструмент промывают Уайт-спиритом.

**Меры предосторожности:** при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**Условия хранения:** алкидную грунт-эмаль по ржавчине «Пенталкид» хранят в плотно закрытой таре, предохраняют от влаги и прямых солнечных лучей.

**Гарантийный срок хранения:** алкидной быстросохнущей грунт-эмали по ржавчине «Пенталкид» 18 месяцев со дня изготовления.

### **Технические характеристики:**

Основа материала	алкидная смола
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50-56

Твердость по маятниковому прибору ТМЛ, условные единицы, не менее	0,35
Температура эксплуатации покрытия, °С	-50 до +120
Вязкость, с	80-110
Эластичность пленки, мм	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см	50
Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию, ч:	
- 3%-ного раствора NaCl: не менее	48
- воды: не менее	48
ТУ	20.30.12-016-81212828-2017
ГОСТ	Р 51691-2008
Гарантийный срок	18 месяцев со дня изготовления

Эксклюзивный производитель

ЛКМ необычных цветов для промышленности России ООО «АЛЫП ЭМАЛЬ»

■ Россия, 117587, Москва  
ул. Варшавское шоссе, 122

■ Тел.: +7(495)311-50-50  
факс +7(495)311-50-50

■ Почтовый адрес 117186  
ул. Нагорная, 15, корп. 8

■ E-mail: 3115050@mail.ru  
www.color-paints.ru