

Алкидная краска по металлу быстросохнущая без предварительного грунтования – «ПЕНТАЛКИД»

Область применения: алкидная быстросохнущая эмали «ПЕНТАЛКИД» применяется при строительстве и ремонте, для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для малярных работ внутри помещений. Пленка алкидной эмали устойчива к изменению температуры от -50 °С до +120 °С, Покрытие на основе алкидной быстросохнущей эмали «ПЕНТАЛКИД» сохраняет свои эксплуатационные и декоративные свойства: в умеренно-холодном климате (t до 40 °С) не менее 6 лет; в тропическом климате (t до 60 °С) не менее 3 лет; внутри помещений (t до 120 °С) не менее 3 лет. При эксплуатации в условиях высоких температур (t = 120 °С) наблюдается незначительное изменение цвета в сторону пожелтения.

Цвет: изготавливаются все цвета по цветовым каталогам по Вашей заявке.

Упаковка: алкидная быстросохнущая эмали «ПЕНТАЛКИД» разливается в 20 литровые металлические барабаны, а также евро-банки 1 и 3 литра.

Условия применения: перед применением алкидную эмали «ПЕНТАЛКИД» следует тщательно перемешать и при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом.

Подготовка поверхности: окрашиваемые алкидной эмалью «ПЕНТАЛКИД» поверхности должны быть чистыми и сухими. Металлические поверхности очищают от рыхлой ржавчины и окалины, обезжиривают растворителем.

Расход: алкидной быстросохнущей эмали «ПЕНТАЛКИД» на однослойное покрытие в зависимости от цвета 150-180 г/м².

Время высыхания: каждый слой эмали сушат 4 ч при t = 18-20 °С.

Очистка инструмента: по окончании окрасочных работ инструмент промывают уайт-спиритом.

Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Условия хранения: алкидную эмали «ПЕНТАЛКИД» хранят в плотно закрытой таре, предохраняют от влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения: алкидной быстросохнущей эмали «ПЕНТАЛКИД» 12 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики:

Основа материала	алкидная смола
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50-56
Твердость по маятниковому прибору ТМЛ, условные единицы, не менее	0,35
Температура эксплуатации покрытия, °С	-50 до +120
Вязкость, с	80-110
Эластичность пленки, мм	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см	50
ТУ	2312-002-81212828-2013

Эксклюзивный производитель
ЛКМ необычных цветов
для промышленности России

ООО «АЛП ЭМАЛЬ»

■ Россия, 117587, Москва
ул. Варшавское шоссе, 122

■ Тел.: +7(495)311-50-50
факс +7(495)311-50-50

■ Почтовый адрес 117186
ул. Нагорная, 15, корп. 8

■ E-mail: 3115050@mail.ru
www.color-paints.ru