



ЗАО «АЛЬП ЭМАЛЬ»

г. Москва, ш. Варшавское д.122, «БЮРО»

50-50, 311-51-01,

ТВА

«UKPOL-60» СПРИНТ коричневая RAL  
8019

Масса нетто (кг)

280

Вид тарного места

Барабаны, ведра, банки

№ партии

20-06/1

Количество мест

10

Дата Изготовления

Июнь 2017

Наименование показателя

Норма по НТД  
(первый сорт)

Качественные  
Показатели партии

Цвет

Контрольный образец цвета

коричневая RAL  
8019

Внешний вид

гладкая, однородная без  
расслаивания, оспин,  
потеков, морщин и  
посторонних включений  
поверхности; допускается  
небольшая шагрень

соответствует

Блеск пленки по фотоэлектрическому  
блескомеру %, не менее

50

70

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с  
диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)  
°С, сек

13-150

65

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее

23

58

Степень перетира, мкм, не более

25

25

Укрывистость высушенной плёнки, гр./м.кв,  
не более

120

120

Время высыхания до степени 3 при  
температуре (20±2) °С, ч, не более

4

4

Эластичность плёнки при изгибе, мм не менее

1

1

Прочность плёнки при ударе по прибору типа  
У-1, см, не менее

50

50

Твердость пленки по маятниковому прибору,  
усл.ед., не менее

0,3

0,4

Адгезия плёнки, баллы, не более

1

1

Руководитель ОТК

Архилов А.А.

Верно \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

М.П.