

## Грунтовка АС-071

### Применение и свойства

Грунтовка АС-071 (грунт АС-071) применяется в качестве грунтовочного слоя под эмаль флуоресцентная АС-554. Представляет собой суспензию двуокиси титана в акриловом лаке с добавлением пластификатора. Образует однородное, гладкое покрытие, обладает хорошей твердостью, адгезией.

### Характеристики

- Цвет — белый;
- Внешний вид пленки — однородная, гладкая;
- Время высыхания до ст. 3 при температуре  $(20\pm 2)$  °С — не более 4 часов;
- Массовая доля нелетучих веществ — 40-45%;
- Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 — 60-100 с;
- Степень перетира — не более 25 мкм;
- Эластичность пленки при изгибе — не более 3 мм;
- Твердость пленки по М-3 — не менее 0,3 усл. ед.;
- Расход при однослойном покрытии — 180-230 г/м<sup>2</sup>.

### Разбавитель

В качестве разбавителя используют ксилол или сольвент.

### Нанесение

Перед нанесением поверхность очистить от грязи и пыли. Грунт тщательно перемешать до однородной массы. При необходимости разбавить вышеуказанным разбавителем. Грунтовка АС-071 наносится краскораспылителем или кистью в 2 слоя. После нанесения второго слоя поверхность выдерживают 24 часа.

### Срок хранения

Грунт АС-071 хранят в невскрытой заводской упаковке 6 месяцев со дня изготовления.

### Меры предосторожности

Огнеопасно! Беречь от огня! При нанесении использовать индивидуальные средства защиты.

Эксклюзивный производитель  
ЛКМ **необычных цветов**  
для промышленности России  
ЗАО «АЛП ЭМАЛЬ»